

TECHNICKÝ LIST

LIMESEALER

Impregnační a zpevňující prostředek pro vápence a pískovce



Popis :

Transparentní ochranný konsolidační prostředek odpuzující vodu, s účinkem proti usazování solí. Rovněž chrání materiál před pronikáním vody a oleje. LIMESEALER je vhodný pro velmi porézní a drolivé kameny, jako je vápенец a pískovec, výborně chrání před pronikáním vody, vlhkosti a před působením kyselých dešťů; zabraňuje vytváření plísňových porostů a solných výkvětů. Po aplikaci je LIMESEALER ve většině případů průhledný a nedodává materiálu lesk ani vlhký vzhled.

Technické údaje :

Fyzikální stav	kapalina
Barva	průsvitná, bezbarvá
Zápach	charakteristický
Měrná hmotnost při 20°C	0,800 ± 0,02
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
pH	bez údajů
Doby zasychání při 20°C	20 – 30 minut
Skladování při 20°C	po dobu 12 měsíců v uzavřených nádobách

Návod k použití :

Příprava podkladu: ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý a čistý; pokud možno odstraňte předem veškeré skvrny, plísně a inkrustace, jinak by došlo k jejich zafixování a jejich pozdější odstraňování by bylo obtížné. Aplikace: štětcem, válečkem, nástřikem. Kde je to možné, doporučuje se aplikace pomocí štětce, protože umožňuje dokonalou penetraci ochranného přípravku. Nanášejte LIMESEALER štětcem, přičemž mírně přitlačte v místech prasklin, v rozích a v prohlubních, aby přípravek dobře pronikl do ošetřovaného materiálu. Opakujte aplikaci několikrát po sobě bez přerušení, dokud není kámen zcela nasycen a již nepohlcuje další vrstvy přípravku.

Doporučení k použití:

- doporučujeme přípravek nanášet na ošetřovaný povrch, dokud není zcela saturován. Dbejte na nanášení další vrstvy ještě před zaschnutím předchozí; tj. nenechávejte zaschnout první nátěr.

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považována za spolehlivá. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Limesealer.doc
Strana 1
(celkem 2)

TECHNICKÝ LIST

LIMESEALER

Impregnační a zpevňující prostředek pro vápence a pískovce

- Neředte přípravek jinými ředidly nebo vodou, protože tento výrobek je již připraven k přímému použití.
- Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.
- Po aplikaci přípravku LIMESEALER nechte ošetřený povrch zaschnout pod dobu 24 hodin, aby došlo k dokonalé polymerizaci přípravku.
- V případě ošetřování soch, váz či externích dekorativních předmětů, věnujte velkou pozornost spárám.
- Před použitím přečtěte pozorně doporučení na etiketě výrobku.

Bezpečnostní opatření :

Kromě dodržování správného pracovního postupu Vás žádáme o prostudování bezpečnostních listů CE a dodržování platných zákonných předpisů z hlediska bezpečnosti práce.

Ošetřované povrchy :

Pískovec, vápenec, všechny porézní a křehké materiály.

Orientační spotřeba :

Pro ochranu vápenatých kamenů, vápenců a pískovců nebo betonu o zrnitosti větší než 800 vystačí jeden litr výrobku na 10 – 15 m².

Balení :

Kartóny po 12 plechovkách o obsahu 1 l; 3 plechovky o obsahu 5 l; soudek o obsahu 30 l.

Nádoby jsou vyrobeny z pocínované pásky (ACC), po jejich vyprázdnění je tudíž nutné zajistit jejich recyklaci podle ustanovení příslušných předpisů o zpracování odpadu.

Obalový materiál je schválen podle předpisů Spojených národů týkajících se pozemní přepravy (ADR) a mořské přepravy (IMO), v případě letecké přepravy se odkazujeme na příslušný platný předpis (IATA). Další informace ohledně přepravy výrobku jsou uvedeny na bezpečnostních kartách.

Celní kódové označení při přepravě v rámci EU

39.10.0000