

**Obj. č.
447**

Sopro FD 447 FlexDispersion

Disperse pro zušlechtění tenko- a středněvrstevných lepicích malt Sopro.
Adheze a plasticita zušlechtěných malt je výrazně zlepšena.

- § po zhotovení vysoce plastických a flexibilních systémů
- § na stěny a podlahy
- § do interiérů i exteriérů

Oblasti použití

Jako přídatek do záměsové vody do Sopro tenko- a středněvrstevných cementových malt na obklady a zušlechtění Sopro Haftschlämme. Díky minimálnímu zápachu vhodná pro použití do interiérů.

- ⇒ Pro zvýšené termické zatížení podkladu např. podlahové vytápění, balkony, terasy, fasády
- ⇒ Ve vlhkých a mokřích prostorech
- ⇒ Na těžce savé a hladké podklady, na staré obklady
- ⇒ Při pokládce a lepení velkoformátových obkladů a dlažeb
- ⇒ Při pokládce na 3 měsíce starý beton, lehčený beton, pórobeton (v interiéru), prefabrikáty apod.
- ⇒ Při lepení kritických obkladů/dlažeb - např. slinutá dlažba

Při pokládce přírodního kamene používat pouze v případě, že není citlivý na změnu barevného odstínu.

Vhodné podklady: Beton a lehčený beton min. 3 měsíce starý; pórobeton (v interiéru), vyspárované zdivo s rovným povrchem, cementové, vápenocementové a sádrové omítky; tvrzené polystyrénové desky; vytápěné podlahové konstrukce (cementové a anhydritové potěry); asfaltové potěry; sádrokarton, sádrokartonové a sádrovláknité desky;

Teplota zpracování

zpracovatelnost od +5°C do max. +30°C (podklad, vzduch, materiál)

Použití koncentrátu

	Suchá malta (kg)	Voda - max. (lit)	Sopro FD 447
Sopro Fliesenkleber FK 606	25	5,0	2,5
Sopro Fliesenfest schnell FF 451	25	4,0 - 5,0	2,5
	5	0,8 - 0,9	0,5
Sopro Trass TR 425	25	2,5	2,5
Sopro Haftschlämme HS 448	25	5,5 - 6,0	2,5
Sopro's No1 weiss 996	25	6,0 - 6,5	2,5
	5	1,2 - 1,3	0,5

Čištění nářadí

Nářadí očistěte bezprostředně po použití vodou.

Skladování

v neporušeném a uzavřeném obalu, chránit před mrazem

Balení

120 kg sud, 5 kg kanistr, 1 kg dóza



Vlastnosti	Díky přidání Sopro FlexDispersion je adheze mezi podkladem, odkladem a dlažbou výrazně zlepšena. Napětí v podkladu je odbouráno, přidrženost a smyková pevnost je zlepšena. Difúzní vlastnosti malt nejsou změněny. plasticita zušlechtěných malt.
Příprava podkladu	Řiďte se pokyny na přípravu podkladu a zpracování tenko a středněvrstevných malt Sopro.
Zpracování	Sopro FlexDispersion se přidá v požadovaném poměru do záměsové vody a důkladně promíchá. Poté se takto připravená záměsová voda použije pro přípravu malt Sopro. Ztuhlá malta se nesmí v žádném případě vodou nebo čerstvou maltou znovu rozmíchávat.
Pokyny pro Vaší bezpečnost	Podle normy není označení povinné. Při použití respektovat běžné předpisy pro práci se stavebními hmotami/chemikáliemi. Přiřazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis. Nejnovější verzi tohoto technického listu naleznete na www.sopro.cz

Aktualizace: 06.02.2009